

Afmetingen (L/H/B)	Type	Gewicht	Opvulbeton	Aantal blokken per pak	Aantal blokken per m ²
60 / 20 / 15	MS	21,0 kg	Blocs droits 70 l/m ²	96	
60 / 20 / 19	ZS	23,0 kg	100 l/m ²	72	
60 / 20 / 19	MS	23,0 kg	110 l/m ²	72	
60 / 20 / 24	ZS	24,0 kg	150 l/m ²	60	8,33 stuks/m ²
60 / 20 / 24	MS	24,0 kg	155 l/m ²	60	
60 / 20 / 30	ZS	26,5 kg	210 l/m ²	48	
60 / 20 / 30	MS	26,5 kg	210 l/m ²	48	
60 / 20 / 40	ZS	37,5 kg	270 l/m ²	36	
60 / 20 / 40	MS	35,0 kg	275 l/m ²	36	
36,7 / 20 / 55	ZS	31,5 kg	183 l/m ² + 127,5 l per hoek en per m hoogte	36	13,64 stuks/m ²
« Ronde » Blokken : mogelijke diameters vanaf 1,75 m tot een rechte muur !					
54 / 20 / 28	ZS	28,0 kg	170 l/m ²	48	9,21 stuks/m ²

Dikte te gebruiken blokken :

Te bepalen volgens de toepassing en de op te nemen krachten.

De dikte van de blokken is niet noodzakelijk gekoppeld aan de hoogte van de te bouwen muur.

Voorbeelden:

- Blokken van 15 cm volstaan voor opgaande muren van een klassieke woning waarvan de hoogte doorgaans 2,60 m is (betonneren in 2 fasen aanbevolen).

- Blokken van 19 cm kunnen geschikt zijn voor brandwerende muren met een aanzienlijke hoogte (soms meer dan 10 m hoog) op voorwaarde dat ze lateraal niet belast worden.

U kunt ons studiebureau raadplegen om te weten welk type blokken het beste geschikt is voor uw specifiek geval.

Voor standaard keermuren, meestal gebruikte blokdiktes :

- Muren van 1 m hoog : Blokken van 19 cm
- Muren van 2 m hoog : Blokken van 24 cm
- Muren van 3 m hoog : Blokken van 30 cm
- Muren van 4 m hoog : Blokken van 40 cm of 55 cm